

# 技術資料書

## 鐵氟龍(PTFE)纖維布膠帶 產品編號: BTF07



	<u>專案</u>	<u>單位</u>	<u>規格</u>	<u>測試方法</u>
I.	<u>尺寸及公差</u>			
	總厚度 :	mm	0.185±0.02	
	卷心 :	mm	77±1	
	重量 :	g/m <sup>2</sup>	-	
II.	<u>組分</u>			
	基材 :	-	聚四氟乙烯(PTFE)纖維布	
	厚度 :	mm	0.13	
	膠水 :	-	矽膠	
III.	<u>技術資料</u>			
	180°C 剝離強度 :	kg/25mm	0.6	ASTM D-1000
	持久力 :	hrs	-	PSTC-7
	回卷力 :	kg/25mm	0.3-0.7	
	拉伸強度 :	kg/25mm	20	ASTM D-1000
	伸長率 :	%	4	ASTM D-1000
	耐熱強度 :	°C	250	
	耐溶劑性 :		優良	
	擊穿電壓 :	kV	-	ASTM D-1000
	絕緣係數 :	ohm	-	JIS C 2336
儲存條件 :	73°F, 65%R. H.			
保存期限:	六個月 (溫度: 23°C 濕度: 65%)			
備註 :	溫度超過 260°C 時物料會軟化, 所以當溫度達 300°C 時可應用於非拉伸的表面。			

### 購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上，但其準確度和完整性在此不能保證，以下內容用於代替所有保證，明示或暗示的：賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前，使用者應瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。

所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力，如有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考，如與英文版有歧異之處，一切內容以英文版為準。